

# HYGGE Paint

## Aster

Глубокоматовая

Видеотехника



Интерьерная  
краска

Степень  
блеска — 3%

Стойкость  
истиранию —  
2 класс

Ввод в экс-  
плуатацию  
через 14 дней

## Техническая карта

Рекомендации по нанесению от HYGGE Paint	База А	База С
Разбавление под механизацию	один слой — 7%	один слой — 5%; два слоя — 7-10%
Давление	120 бар	100 бар
Оборудование	поршневой аппарат от 2-х литров	поршневой аппарат от 2-х литров
Сопла Graco серии FFLP под лепной декор	210, 310 под гладкотянутый лепной декор, 308 под лепной декор с орнаментом	208, 210 под гладкотянутый лепной декор, 308, 310 под лепной декор с орнаментом
Сопла Graco серии FFLP поверхность	один слой — 514, 516	один слой — 514, 516; два слоя — 512, 514 с сушкой между слоями
Сопла Graco серии LP поверхность	один слой — 515, 517	один слой — 515
Расход в один слой	один слой — 220 мл/м <sup>2</sup>	один слой — 200 мл/м <sup>2</sup> два слоя — 360-380 мл/м <sup>2</sup>
Температура	20-25°C	20-25°C
Влажность	50-60%	50-60%
Применение осушителя после окрашивания	настоятельно рекомендуется	настоятельно рекомендуется
Рекомендуемый грунт	грунт-краска, 1 слой	грунт-краска, 1 слой
Колеровка грунта в цвет краски	нет	да
Количество слоёв	1 слой по грунт-краске	1 слой по грунт-краске
Время между слоями		мокрый по мокрому — 2-4 часа
Смещение факела	1/3	1/3

<b>Рекомендации по нанесению от WAGNER</b>	<b>База А</b>	<b>База С</b>
Форсунка TradeTip 3 FineFinish размер 412		120 бар 0% разбавления
Форсунка HEA ProTip размер 515	120 бар 5% разбавления	80 бар 0% разбавления
Насадка I-Spray макс. подача воздуха	2-4 подача материала 0% разбавления	2-4 подача материала 0% разбавления
Насадка FineSpray макс. подача воздуха	2-7 подача материала 10% разбавления	4-7 подача материала 10% разбавления

<b>Нанесение валиком</b>	<b>Универсальное решение</b>
Разбавление под валик вне зависимости от базы	10%
Шубка	микрофибра, микроплюш, микролон
Длина ворса	14 мм
Расход в один слой	100 мл/м <sup>2</sup>
Расход в два слоя	200 мл/м <sup>2</sup>
Температура	20-25°С
Влажность	50-60%
Применение осушителя после окрашивания	настоятельно рекомендуется
Рекомендуемый грунт	ГГП или концентрат под разбавление
Количество слоёв	2 слоя
Время между слоями	3-4 часа

Техническая карта составлена совместно с центром «Малярное дело»

г. Москва, ул. Ивантеевская, 13, корп. 1  
 av.reshetnikov@inbox.ru  
 +7 (926) 427 07 45  
 +7 (929) 628 36 43

